

# ゼラスト™ アクティブ シリーズ

## 即効型気化性防錆材

### 製品情報



- 即効性
- 簡単な使用方法
- 鉄系金属に対する強力な防錆効果
- 電気接点に無影響

ゼラスト アクティブシリーズは、使用方法が簡単な気化性防錆材です。気化性防錆成分が、密閉された空間内に**数分～30分程度で充満**して防錆します。防錆対象金属に**コンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果**を有します。アクティブシリーズは、主として鉄系金属を錆から守ります。

- さび問題の低減
- コスト削減に貢献
- ゼラストグローバルサービス

**製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、**アクティブシリーズを使用することでさびの発生を低減出来ます。アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月間以上防錆効果が持続します。

腐食性ガス試験（亜硫酸ガス 4.5ppm）



他社製気化性防錆材      アクティブパック 35      安息香酸アンモニウム

製品名	鉄に対する防錆効果		非鉄に対する防錆効果		臭い
	腐食性ガス環境	輸送環境	銅・銅合金	アルミ	
アクティブパック 35	◎	◎	×	△	強い
アクティブパック LS-T350・LS-T330	○	◎	○	◎	わずか
アクティブ CT1	○	◎	○	◎	わずか
アクティブタブ LS-25	○	◎	○	◎	わずか

注) アクティブパック 35 と銅・銅合金は、直接触れないようにして下さい。

【使用方法】

- ① ゼラスト アクティブシリーズの必要量を確認して下さい。
- ② 製品を破損しないようにプラスチック包装から取り出して下さい。
- ③ 空間内で均一になるようにアクティブシリーズを置いて下さい。防錆剤の拡散の妨げにならないよう、出来る限り金属に直接触れない様にして下さい。
- ④ 防錆剤が逃げないように、出来る限り密閉状態を保って下さい。

【使用上の注意】

- ・ 使用開始直前までプラスチック包装から取り出さないで下さい。
- ・ プラスチック包装から取り出した直後に、アクティブシリーズからアンモニア臭がしますが、毒性はありません。
- ・ 防錆剤の拡散の妨げになるので、アクティブシリーズを水に浸けないように使用して下さい。

【アクティブシリーズ規格】

製品名	形状	外形寸法 (mm)	入り数	基準保護容積	防錆期間
アクティブパック 35	小袋	約 90 x 140	100 ケ / 箱	約 1,000 L	約 12 ヶ月間
アクティブパック LS-T350	小袋	約 90 x 140	100 ケ / 箱	約 750 L	約 12 ヶ月間
アクティブパック LS-T330	小袋	約 90 x 90	100 ケ / 箱	約 150 L	約 12 ヶ月間
アクティブ CT1	小袋	約 50 x 50	300 ケ / 箱	約 7 L	約 6 ヶ月間
アクティブタブ LS-25	錠剤	約 10 x 3(H)	600 錠 / ボトル	約 7 L	約 6 ヶ月間

\* 基準保護容積は、密閉された状態での容積です。

\* 防錆期間は、密閉、包装状態により異なります。




アクティブパック 35



アクティブパック LS-T350・LS-T330



アクティブ CT1



アクティブタブ LS-25

代理店

■ 有効期間

未開封状態で2年間

■ 保管方法

屋内常温で保管

■ 廃棄方法

一般産業廃棄物

Zerust® EXCOR®

大洋液化ガス株式会社  
ゼラスト事業部

本社  
東京都中央区日本橋堀留町  
1-3-21サンヨー堂ビル  
Tel: 03 (3667) 5201  
Fax: 03 (3667) 5206

大阪営業所  
大阪市西区新町1-3-12  
四ツ橋セントラルビル  
Tel: 06 (6539) 7231  
Fax: 06 (6539) 7233

Web: [www.taiyolpg.com](http://www.taiyolpg.com)